

Końcówki izolowane / Insulated terminals / Наконечники с изоляцией

3/23

Izolacja termokurczliwa do końcówek kablowych

Temp. pracy: -55÷+105 °C.

Wytrzymałość dielektryczna min.: 20 kV/mm.

Instrukcja obkurczania:

obkurczanie należy przeprowadzać w temperaturze między 120 °C a 220 °C rozpoczynając od środka rurki. Aby uniknąć przegrzania materiału powierzchnia rurki powinna być nagrzewana równomiernie. Do obkurczania rurek oferujemy nagrzewnice elektryczne.

Heat-shrinkable insulating tubes for terminals

Operating Temp.: -55÷+105 °C.

Breakdown voltage min.: 20 kV/mm.

Shrinkage instruction:

shrinking has to be accomplished in temperature between 120 °C and 220 °C. Tube shrinking should be started from the middle of the tube. In order to avoid overheated tube its surface should be heated uniformly. For shrinking tubes we offer electric heater.

Термоусадочная изоляция для кабельных наконечников


Рабочая темп.: -55÷+105 °C.

Диэлектрическая выносливость:
мин 20 кВ/мм.

Инструкция по усадке:

усадку следует проводить в температуре от 120 °C до 220 °C, начиная с середины трубки. Во время обжима нельзя перегреть материала, поэтому поверхность трубки следует равномерно подогреть. До обжима термоусадочных труб предлагаем электрические нагреватели.



Typ Type Тип	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]			Przeznaczenie Application Предназначение		 [szt./pcs/шт.]	 Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
	Długość Legth Длина	Ø Przed obkurczeniem Before shrinking Перед усадкой	Ø Po obkurczeniu After shrinking После усадкой	Typ końcówki Terminal type Тип наконечника	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²]			
TIK 12/25	25	12	4	KO, KW, KI	6, 10, 16, 25	20	0,02	364-309000
				KOR, KL				
TIK 18/40	40	18	6	KO, KW, KI	25, 35, 50, 70	20	0,03	364-309010
				KOR, KL				
TIK 25/50	50	25	10	KO, KW, KI	70, 90, 120	20	0,07	364-309020
				KOR, KL	70, 90, 120, 150			
TIK 40/70	70	40	16	KO, KW, KI	120, 150, 185, 240	20	0,15	364-309030
				KOR, KL	120, 150			
TIK 40/100	100	40	16	KO, KW, KI	–	20	0,19	364-309035
				KOR, KL	185, 240, 300, 400			
TIK 52/120	120	52	20	KO, KW, KI	–	20	0,21	364-309040

Uwaga!

Na zamówienie dostarczamy izolację TIK z nadrukiem: L1; L2; L3; N.

Note!

On order we deliver TIK insulation with overprints: L1, L2, L3, N.

Примечание!

По заказу поставляем изоляцию TIK с надписью: L1; L2; L3; N.

